

**CHARAKTERYSTYKA
ZASTOSOWANIE**

HELO 15 jest szybkoschnącym lakierem uretanowo-alkidowym tworzącym powłoki o dobrej odporności. Nadaje się do lakierowania wyrobów stolarskich o wysokich wymaganiach zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wykończenie matowe.

Powłoka lakierowa HELO 15 jest twarda i równocześnie elastyczna, dzięki czemu jest ona odporna na ścieranie i uderzenia. Nie niszczą jej detergenty, tłuszcze ani oleje. Typowe zastosowania lakieru: podłogi z desek, meble i inne powierzchnie drewniane gdzie potrzeba trwałej powłoki lakierowej.

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych około 50% objętościowo

Lotne związki organiczne (VOC) EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 500 g/l 2010.
VOC produktu: max 500 g/l.

Zużycie praktyczne 10-14 m²/l

Gęstość ok. 0,9 g/ml

Czas schnięcia w temp. 23°C, 50% wilgotności względnej

- pyłosuche po 1 h
- suche na dotyk po 6 h
- ponowne pokrycie po 16 h

Proces schnięcia może spowalniać niska temperatura i/lub wilgoć w otaczającej atmosferze.

Rozcieńczalnik, zmywacz TEKNOSOLV 1621

Wykończenie Mat

Kolor Bezbarwny.
Można barwić wg odcieni Teknomix (kolory transparentne).

Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki
UWAGA!

Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady z produktu, zabrudzone czyściwo należy zbierać i przechowywać przed utylizacją w miejscu ognioochronnym, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Charakterystyki paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Oczyszczyć powierzchnie z tłuszczu i brudu. Uprzednio lakierowane powierzchnie umyć środkiem myjącym RENSA.

Zmatować stare, nienaruszone warstwy lakieru.

Jeżeli stara warstwa lakieru jest krucha lub łamliwa, należy ją zedrzeć lub usunąć zmywaczem do starych powłok malarskich.

Można również zastosować ostrożne opalanie. Następnie powierzchnia musi być wygładzona papierem ściernym i należy usunąć pył po szlifowaniu.

Wyroby z drewna użytkowane na zewnątrz pomieszczeń należy przed lakierowaniem pokryć bezbarwnym impregnatem do gruntowania: WOODEX BASE. Ponownie zmatować powierzchnię przed malowaniem lakierem i usunąć pył po szlifowaniu.

Nakładanie

Lakier dokładnie wymieszać przed użyciem w całej objętości opakowania.

Jako podkład zawsze stosować HELO 90 w połysku rozcieńczony

ok. 20% rozcieńczalnikiem TEKNOSOLV 1621. Delikatnie przeszlifować i usunąć pozostałości przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej.

Malując HELO 15 jako powłokę nawierzchniową należy nałożyć jedną do trzech warstw nie rozcieńzonego lakieru. Delikatnie przeszlifować pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw lakieru.

Lakier nakładać szerokim pędzlem lakierniczym.

Wymagana jest wydajna wentylacja podczas lakierowania i schnięcia powłoki.

UWAGA! Do zewnętrznych zastosowań polecany jest lakier rozcieńczony.

Warunki podczas nakładania

Lakierowana powierzchnia musi być sucha.

W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz lakieru powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Pielęgnacja

Lakierowana powłoka osiąga ostateczną twardość i odporność na zmywanie w ciągu 3-4 tygodni. W tym czasie należy unikać silnego pocierania powierzchni i jej zmywania. W razie konieczności zaleca się mycie zwilżoną szmatką z neutralnym detergentem. Powierzchnie silnie zabrudzone można umyć później delikatnym alkalicznym uniwersalnym środkiem myjącym.

INFORMACJE DODATKOWE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu.