

CHARAKTERYSTYKA

Farba akrylowa o lekkiej, dekoracyjnej fakturze .

ZASTOSOWANIE

KOLIBRI SAND używa się do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz suchych pomieszczeń. Posiada także wystarczającą odporność na wilgoć by użyć tej farby do malowania mineralnych powierzchni w pomieszczeniach o nieznacznej wilgotności np. ścianek działowych przeciwpożarowych w saunach.

KOLIBRI SAND można nakładać na nowe i uprzednio malowane powierzchnie betonowe, tynkowe, szpachlowane, ceglane i płyty gipsowo-kartonowe.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych**

ok. 48% obj.

Lotne związki organiczne (VOC)EU VOC wartości graniczne (kat. A/l): 200 g/l 2010.
VOC produktu: max 200 g/l.**Zużycie praktyczne**1-1,5 m²/l w zależności od metody aplikacji, użytego wzoru i podłoża.**Gęstość**

1,1 g/ml

Czas schnięcia w temp.**23°C/50% wilgotności wzgl.****- suche na dotyk**

1-5 h w zależności od grubości powłoki.

Rozcieńczalnik, zmywacz

Woda. Narzędzia umyć bezpośrednio po użyciu ciepłą wodą z detergentem.

Wykończenie

Pełny mat

Kolory

Baza 1 i 3, barwienie w celu uzyskania odcieni zgodnie z Kartą Kolorów KOLIBRI

Odporność na temperaturę

+85°C

Wielkość ziarna

średnia (EN 13300)

Opakowania**(dostępność zależy od kraju)****Baza 1:** 2,5 l, 8,33 l**Baza 3:** 2,5 l, 8,33 l

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachłówki z serii SILORA. Suchą szpachłówkę zeszlifować i usunąć pozostałości.

Płyty gipsowo-kartonowe i powierzchnie szpachlowane zagruntować przy pomocy BIORA 3.

Podłoża mineralne, takie jak cegły i powierzchnie betonowe, mogą być bezpośrednio pokryte farbą KOLIBRI SAND. Zardzewiałe powierzchnie metalowe pokryć podkładem FUTURA 3.

Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem do mycia RENSA i dokładnie spłukać wodą. Zmatowić twarde i/lub błyszczące powierzchnie przez szlifowanie i usunąć pył. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachłówki z serii SILORA. Suchą szpachłówkę zeszlifować i usunąć z pozostałości.

Nakładanie

W celu zapewnienia wysokiej jakości nakładania oraz odpowiednich właściwości dekoracyjnych, farbę należy przed użyciem dokładnie wymieszać i rozcieńczyć w miarę potrzeby.

Nakładać wałkiem, pędzlem lub stalową szpatułką. Swobodnie modeluj powierzchnię wałkiem ozdobnym, grzebieniem, pędzlem, gumową szpatułką zależnie od pożądanego efektu.

Aby uzyskać optymalny rezultat, pokrywać podłoża bez przerw w czasie wykonywania pracy, pokrytą powierzchnię natychmiast modelować tak by farba nie wyschła w trakcie modelowania.

Powierzchnia pomalowana KOLIBRI SAND może być przemalowana farbami Teknos do wnętrza, np. z serii BIORA, gdy chcemy zmienić kolor lub poprawić trwałość powłoki.

Warunki podczas nakładania

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%.

Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Instrukcja postępowania

Ostateczne schnięcie powłoki, w normalnych warunkach zajmuje około 4 tygodni i dopiero po upływie tego czasu powłoka osiąga ostateczną trwałość i twardość. W tym czasie z powłoką należy postępować ostrożnie.

Pomalowaną powierzchnię można oczyścić przez delikatne wycieranie. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki lub miękkiej gąbki. Unikać grubej szczotki i silnego ścierania.

INFORMACJE DODATKOWE

Przechowywać w dokładnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym pomieszczeniu.

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.