



innowacje w budownictwie

# LAKOL L

## Klej wikolowy

### OPIS PRODUKTU

Klej **Lakol L** jest mieszanina dyspersji poliwinylowej i dodatków uszlachetniających. Spoina po wyschnięciu jest przezroczysta, łatwo daje się szlifować, posiada wysokie parametry wytrzymałościowe. Gwarantuje długotrwałe związanie elementów klejonych. Spoina uzyskuje maksymalna wytrzymałość po 24 h.

### ZASTOSOWANIE

Klej **Lakol L** przeznaczony jest do:

- przemysłowego wytwarzania mebli
- do klejenia drewna przy produkcji stolarki budowlanej wewnętrznej
- do klejenia montażowego elementów drewnianych i drewnopochodnych
- okleinowania powierzchni

Przeciwwskazania:

Wykonywanie połączeń klejowych elementów narażonych na działanie wody i wilgoci.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie elementów klejonych powinny być dobrze dopasowane, oczyszczone z pyłu, brudu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń.

### SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do klejenia klej należy wymieszać. Klej **Lakol L** nanosić cienką warstwą 150 - 200 m na jeden z klejonych elementów, a po upływie 2 minut docisnąć do drugiego elementu. Zanieczyszczenia na elementach klejonych oraz narzędzia umyć wodą przed zaschnięciem kleju.

Informacje powyższe podano na podstawie badań, jednak mogą być one traktowane jako zalecenia. W każdym przypadku zalecamy użytkownikom przeprowadzenie własnych prób przed użyciem kleju w warunkach prac użytkownika.

### DANE TECHNICZNE

Sposób nakładania:	szpachla ząbkowana, wałek, natrysk pneumatyczny
Lepkość KW10 (50ml)	25- 50 s
Lepkość wg Brookfield'a:	15500 ± 7000 mPa*s
Zawartość substancji stałych:	48 - 53 %
Gęstość:	1,00- 1,20 g/cm <sup>3</sup>
pH:	5,0- 7,0
Czas odlepu:	5- 15 min.
Wytrzymałość spoiny klejowej po 24 h. (100% zniszczenia drewna):	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>



innowacje w budownictwie

MFFT - Minimalna Temperatura Tworzenia Filmu:	+18 °C
Temperatura klejenia (klej, elementy klejone, powietrze)	+18 °C
Wilgotność względna powietrza:	50- 70%l
Wilgotność klejonego elementu:	8- 10%
Rozcieńczalnik:	woda
Wydajność:	100- 300g/m <sup>2</sup>
Kolor spoiny:	bezbardwy

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

SKŁADOWANIE: 12 miesięcy od daty produkcji. Klej przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do + 35°C. Chronić przed przemrożeniem!!

OPAKOWANIA: 0,05 kg, 0,25 kg, 1 kg, 3 kg, 5 kg 10 kg, 20 kg, 100 kg, 1000 kg.

## BHP I OSTRZEŻENIA

**Lakol L** nie zawiera formaldehydu i innych szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych.

Jest niepalny, nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska, bezpieczny i łatwy w użyciu. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać podstawowe zasady BHP.

## DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Karta Charakterystyki