

<b>TYP</b>	Wodorozcieńczalna, olejowa, transparentna lakierobejca do użytku zewnętrznego. Zabezpiecza powierzchnie drewniane przed wilgocią, zabrudzeniami, a barwiona chroni przed promieniami UV.
<b>ZASTOSOWANIE</b>	<p>Odpowiednia do drewna świeżego i uprzednio pokrytego lakierobejcą, np. ściany, drzwi, framugi okienne, ogrodzenia. Szczególnie zalecana do stosowania na kłodach.</p> <p>Nie nadaje się do stosowania na preparatach dyspersyjnych lub olejnych oraz do szklarni, chłodni lub budynków dla inwentarza. Nie zaleca się stosowania WOODEX AQUA CLASSIC niebarwionego, ponieważ barwienie chroni drewno przed szarzeniem związanym z promieniowaniem UV</p>

**DANE TECHNICZNE**

<b>Części stałe</b>	ok. 23 % obj.
<b>Lotne związki organiczne (VOC)</b>	EU VOC wartości graniczne (kat. A/f): 130 g/l 2010. VOC produktu: max 130 g/l.
<b>Zużycie praktyczne</b>	Drewno piłowane: 5-8 m <sup>2</sup> /l Drewno heblowane i kłody: 8-12 m <sup>2</sup> /l
<b>Gęstość</b>	Ok. 1,0 g/l
<b>Szybkość schnięcia w temp. +23°C, 50% RH</b>	16 godz.
<b>Rozcieńczalnik, zmywacz</b>	Używać bez rozcieńczania. Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć ciepłą wodą ze środkiem myjącym.
<b>Wykończenie</b>	Nie określone. Lakierobejca jest absorbowana przez pory drzewne.
<b>Kolory</b>	Bezbarwny i półprzezroczyste odcienie karty kolorów lakierobejc. Ostateczny odcień będzie widoczny dopiero po wyschnięciu powierzchni.
<b>Odporność na warunki atmosferyczne</b>	Dobra.
<b>Przechowywanie</b>	Nie może zamarzać.
<b>Oznakowanie bezpieczeństwa</b>	Patrz Karta Charakterystyki UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz paragraf 7.1.).

**SPOSÓB STOSOWANIA**

- Przygotowanie powierzchni** Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka.
- Niczym nie pokrywane drewno zagruntować za pomocą impregnatu WOODEX AQUA BASE.  
Pozostawić do wyschnięcia na jeden dzień.  
Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA Mildew Remover.  
Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.
- Aplikacja** Lakierobejcę wymieszać przed użyciem.  
Przechowywać odpowiednią ilość bejcy w pojemniku dla każdej malowanej partii wyrobu aby uniknąć różnicy w odcieniach.  
Mieszać przed użyciem i od czasu do czasu w trakcie pracy.
- Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku.
- Niczym nie pokrywane drewno pomalować raz lub dwa razy, zależnie od pożądanego efektu.  
Nakładać równo i dokładnie na całej długości aby uniknąć punktów wznowienia.
- Zaleca się aplikację pędzlem jako pierwszej powłoki, przy aplikacji natryskowej powierzchnia musi być wygładzona.
- Nie zaleca się stosować bezbarwnej lakierobejcy samodzielnie.
- Konserwacja drewnianych powierzchni pomalowanych za pomocą WOODEX AQUA CLASSIC może być dokonywana za pomocą wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych lakierobejcz Teknos oraz farb do użytku w domowego.
- Warunki nakładania** Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.  
Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna.  
Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.
- Unikać aplikacji w silnym nasłonecznieniu.